

iD INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70/70^{PLUS}

KARTA TECHNICZNA

Klasyfikacja	Norma	iD Inspiration Click High Traffic 70/70 ^{PLUS}
Rodzaj pokrycia podłogowego	EN ISO 10582	-
Klasyfikacja	EN ISO 10874	Komercyjna: 34 Przemysłowa: 43
Charakterystyka techniczna		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	5.0 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0.7 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	8350 g/m ²
Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	EN ISO 10582	Typ I
Wymiary	EN ISO 24342	
	Panele	19,05 x 121,10 cm 24,05 x 149,10 cm
	Płytki	32,38 x 60,10 cm 49,05 x 99,10 cm
Zabezpieczenie powierzchni (PUR)		Tak- TopCleanXP™
Fazowanie krawędzi		Tak
Struktura synchroniczna (EIR)		Tak
Właściwości Techniczne		
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	Wymagania ≤ 0.15%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} -s1 na podłożu drewnianym lub A1/A2
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 - EN 425	Brak uszkodzeń
Zwijanie pod wpływem ciepła	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	EN ISO 31-074	Klasa C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Izolacyjność dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 5 dB
Opór cieplny	ISO 10456	0,04 m ² K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 zależne od struktury μ ≥ 0,30
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra (1)
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815 EN 1081	< 2 kV na podłożu cementowym ≥ 10 ⁹ Ohm
Odporność na rozrywanie	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie- max. 27 °C
Emisja LZO (po 28 dniach)	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ *

* Platinum TIAQ.

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w wyniku doskonalenia produktu. (11/18).

Należy przestrzegać instrukcji montażu oraz pielęgnacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z przedstawicielem Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

