



<b>OPIS</b>			
Całkowita grubość	EN ISO24346 (EN 428)	mm	2
Waga	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m <sup>2</sup>	2 000
Szerokość	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	100
Długość	EN ISO 24341 (EN 426)	m	7,5
Zawartość opakowania		m <sup>2</sup>	7,5
Waga opakowania		kg	15
Kod artykułu			16980001
<b>KLASYFIKACJA</b>			
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Cfl-s1 (sama warstwa dolna)
<b>CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA</b>			
Opór cieplny	EN 12664	m <sup>2</sup> K/W	0,01
Wytrzymałość na ściskanie	EN ISO 3386 / EN826	kPa	> 450
Wytrzymałość na ściskanie	EN ISO 3386 / EN826	t/m <sup>2</sup>	> 45
Wyrównywanie nierówności podłoża	CEN/TS 16354	mm	~ 0,79
			 

Produkt zalecany przez Gerflor do następujących produktów:

- CREATION 55 TREND
- CREATION 30 DESIGN